

Polymér	Charakteristika	Aplikácia	Kvalita	Kód výrobku
polyamid 6	PA6 s retardérom horenia	vstrekovanie	prvá kvalita	113000

Vlastnosti (v prírodnom prevedení pri 23°C)	Jednotka	Skúšobná metóda	Hodnota
<b>Všeobecné</b>			
Symbole a skratky		STN EN ISO 1043-1	PA 6
Hustota	g/cm <sup>3</sup>	STN EN ISO 1183-1	1,16
Typ plniva: GF, GB, MF, G			
Stabilizácia: TS, LS, K			
Modifikácia: FR, HI, MI, ME			FR
Farba: NA, F, BK			NA/F
<b>Spracovateľské</b>			
Technológia: IM, E	°C		IM
Teplota topenia DSC	°C	STN EN ISO 11357-1	220
Teplota taveniny	°C		250-270
Teplota formy	°C		50-70
Vstrekovací tlak	MPa		70-100
Sušenie: teplota/čas	°C/H		80/4
Obsah vody	%	STN EN ISO 3344	0,15
Index toku taveniny pri 230°C/2,16 kg	g/10 min	STN EN ISO 1133	10
Výrobné zmraštenie v smere / kolmo	%	STN EN ISO 294-4	1,24/0,87
<b>Mechanické</b>			
Pevnosť v ťahu	MPa	STN EN ISO 527-2	75
Ťažnosť	%	STN EN ISO 527-2	4
Modul pružnosti v ťahu	MPa	STN EN ISO 527-2	2700
Modul pružnosti v ohybe	MPa	STN EN ISO 178	2700
Pevnosť v ohybe	MPa	STN EN ISO 178	100
Rázová húževnatosť Charpy 23°C	kJ/m <sup>2</sup>	STN EN ISO 179	120
Rázová húževnatosť Charpy -20°C	kJ/m <sup>2</sup>	STN EN ISO 179	110
Vrubová húževnatosť Charpy 23°C	kJ/m <sup>2</sup>	STN EN ISO 179	2,5
Vrubová húževnatosť Charpy -20°C	kJ/m <sup>2</sup>	STN EN ISO 179	2
<b>Tepelné</b>			
Teplota priehybu pri zaťažení	°C	STN EN ISO 75-2 (A)	60
Odolnosť za tepla podľa Vicata B	°C	STN EN ISO 306	200
<b>Horľavosť</b>			
Horľavosť	°horľav.	UL - 94	V 0 (1,6mm)
Žeravá slučka	°C	STN EN 60695-2-12	960 (3mm)

Elektrické			
Plazivé prúdy CTI, A	V	STN EN 60112	500
Vnútoraná rezistivita	Ohm.m	STN 34 6460	1x10 <sup>11</sup>
Povrchová rezistivita	Ohm	STN 34 6460	1x10 <sup>12</sup>
Elektrická pevnosť	kV/mm	STN EN 60243-2	20

**Všeobecná charakteristika**

PA6 so zníženou horľavosťou na báze nehalogénových retardérov horenia pre vstrekovanie, určený elektrotechnický priemysel. Vynikajúce tokové vlastnosti ho predurčujú na spracovanie komplikovaných tvarov malých a j veľkopovrchových výrobkov. Výsoká kvalita lesklých povrchov výrobkov je docielená aj u farbených typov.  
Dodávaný v natural a všetkých RAL farbách.

**Balenie, preprava, skladovanie**

Výrobok je balený v hermeticky uzavretých hrubostenných PE vreciach s obsahom 25 kg, na palete 1.000 kg obalené zmršťivou fóliou, v Big-bagu vystlanom hrubostenným PE rukávom upevnenom na palete 1.000 kg, v oktábine vystlanom hrubostenným PE rukávom upevneným na palete 1.000 kg, prípadne iné balenie na požiadanie zákazníka. Prepravuje sa v krytých dopravných prostriedkoch, zaistený pred posunutím a mechanickým poškodením. Skladuje sa v uzavretých, suchých, proti slnečnému žiareniu a tepelnému sáľaniu chránených priestoroch.

**POZNÁMKA:**

Údaje a hodnoty sú priemerné namerané hodnoty, slúžia ako technický servis a podliehajú zmenám bez ohlásenia.

Kontakt: Oddelenie predaja;

Tel: +421 2 44 259160; fax: +421 2 44259223; E-mail: [office@plastcom.sk](mailto:office@plastcom.sk); Url: [www.plastcom.sk](http://www.plastcom.sk)

**Centrála:**

Plastcom, spol. s r.o.  
Hattalova 4, 831 03 Bratislava  
Tel: 00421 2 44 259 160  
Fax: 00421 2 44 259 223

**Závod:**

Plastcom, spol. s r.o.  
Štúrova 53, 949 01 Nitra  
Tel: 00421 37 77 29 419  
Fax: 00421 37 77 29 418

Spoločnosť je zapísaná  
v Obchodnom registri Okresného súdu  
Bratislava I.,  
oddiel Sro, Vložka číslo: 903/B