

Polymér	Charakteristika	Aplikácia	Kvalita	Kód výrobku
polypropylén	PP vystužený minerálnym plnivom	vstrekovanie	prvá kvalita	211000

Vlastnosti (v prírodnom prevedení pri 23°C)	Jednotka	Skúšobná metóda	Hodnota
Všeobecné			
Symboly a skratky		STN EN ISO 1043-1	PP
Hustota	g/cm ³	STN EN ISO 1183-1	1,04
Typ plniva: GF, GB, MF, G			MF
Stabilizácia: TS, LS, K			
Modifikácia: FR, HI, MI, ME			
Farba: NA, F, BK			NA/F
Spracovateľské			
Technológia: IM, E	°C		IM
Teplota topenia DSC	°C	STN EN ISO 11357-1	160
Teplota taveniny	°C		200-250
Teplota formy	°C		40-60
Vstrekovací tlak	MPa		70-120
Sušenie: teplota/čas	°C/H		
Obsah vody	%	STN EN ISO 3344	
Index toku taveniny pri 230°C/2,16 kg	g/10 min	STN EN ISO 1133	5
Výrobné zmrastenie v smere / kolmo	%	STN EN ISO 294-4	1,70/1,30
Mechanické			
Pevnosť v ťahu	MPa	STN EN ISO 527-2	35
Ťažnosť	%	STN EN ISO 527-2	3,8
Modul pružnosti v ťahu	MPa	STN EN ISO 527-2	2500
Modul pružnosti v ohybe	MPa	STN EN ISO 178	2400
Pevnosť v ohybe	MPa	STN EN ISO 178	45
Rázová húževnosť Charpy 23°C	kJ/m ²	STN EN ISO 179	40
Rázová húževnosť Charpy -20°C	kJ/m ²	STN EN ISO 179	16
Vrubová húževnosť Charpy 23°C	kJ/m ²	STN EN ISO 179	3
Vrubová húževnosť Charpy -20°C	kJ/m ²	STN EN ISO 179	1,5
Tepelné			
Teplota priehybu pri zaťažení	°C	STN EN ISO 75-2 (A)	125
Odolnosť za tepla podľa Vicata B	°C	STN EN ISO 306	160
Horľavosť			
Horľavosť	°horľav.	UL - 94	HB
Žeravá slučka	°C	STN EN 60695-2-12	650 (3mm)

Elektrické			
Plazivé prúdy CTI, A	V	STN EN 60112	
Vnútna rezistivita	Ohm.m	STN 34 6460	
Povrchová rezistivita	Ohm	STN 34 6460	
Elektrická pevnosť	kV/mm	STN EN 60243-2	

Všeobecná charakteristika

Modifikovaný homopolymér PP pre vstrekovanie s obsahom 20% minerálneho plniva. Všeobecné použitie vo všetkých odvetviach priemyslu. Dodáva sa v natural a všetkých RAL farbách.

Balenie, preprava, skladovanie

Výrobok je balený v hermeticky uzavretých hrubostenných PE vreciach s obsahom 25 kg, na palete 1.000 kg obalené zmrázivou fóliou, v Big-bagu vystlanom hrubostenným PE rukávom upevnenom na palete 1.000 kg, v oktábine vystlanom hrubostenným PE rukávom upevneným na palete 1.000 kg, prípadne iné balenie na požiadanie zákazníka. Prepravuje sa v krytých dopravných prostriedkoch, zaistený pred posunutím a mechanickým poškodením. Skladuje sa v uzavretých, suchých, proti slnečnému žiareniu a tepelnému sálaníu chránených priestoroch.

POZNÁMKA:

Údaje a hodnoty sú priemerné namerané hodnoty, slúžia ako technický servis a podliehajú zmenám bez ohlásenia.

Kontakt: Oddelenie predaja;

Tel: +421 2 44 259160; fax: +421 2 44259223; E-mail: office@plastcom.sk; Url: www.plastcom.sk

Centrála:

Plastcom, spol. s r.o.
Hattalova 4, 831 03 Bratislava
Tel: 00421 2 44 259 160
Fax: 00421 2 44 259 223

Závod:

Plastcom, spol. s r.o.
Štúrova 53, 949 01 Nitra
Tel: 00421 37 77 29 419
Fax: 00421 37 77 29 418

Spoločnosť je zapísaná
v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I.,
oddiel Sro, Vložka číslo: 903/B