

Polymér	Charakteristika	Aplikácia	Kvalita	Kód výrobku
polyamid 66	PA 66 vystužený skleným vláknom, s retardérom horenia	vstrekovanie	prvá kvalita	312000

Vlastnosti (v prírodnom prevedení pri 23°C)	Jednotka	Skúšobná metóda	Hodnota
Všeobecné			
Symbole a skratky		STN EN ISO 1043-1	PA 66
Hustota	g/cm ³	STN EN ISO 1183-1	1.48
Typ plniva: GF, GB, MF, G			GF
Stabilizácia: TS, LS, K			
Modifikácia: FR, HI, MI, ME			FR
Farba: NA, F, BK			NA/BK
Spracovateľské			
Technológia: IM, E	°C		IM
Teplota topenia DSC	°C	STN EN ISO 11357-1	260
Teplota taveniny	°C		280-300
Teplota formy	°C		70-90
Vstrekovací tlak	MPa		70-120
Sušenie: teplota/čas	°C/H		80/4
Obsah vody	%	STN EN ISO 3344	0.15
Index toku taveniny pri 275°C/0,325kg	g/10 min	STN EN ISO 1133	1
Výrobné zmrštenie v smere / kolmo	%	STN EN ISO 294-4	0,52/0,62
Mechanické			
Pevnosť v ťahu	MPa	STN EN ISO 527-2	165
Ťažnosť	%	STN EN ISO 527-2	1.5
Modul pružnosti v ťahu	MPa	STN EN ISO 527-2	10500
Modul pružnosti v ohybe	MPa	STN EN ISO 178	8600
Pevnosť v ohybe	MPa	STN EN ISO 178	235
Rázová húževnatosť Charpy 23°C	kJ/m ²	STN EN ISO 179	85
Rázová húževnatosť Charpy -20°C	kJ/m ²	STN EN ISO 179	80
Vrubová húževnatosť Charpy 23°C	kJ/m ²	STN EN ISO 179	16
Vrubová húževnatosť Charpy -20°C	kJ/m ²	STN EN ISO 179	12
Tepelné			
Teplota priehybu pri zaťažení	°C	STN EN ISO 75-2 (A)	240
Odolnosť za tepla podľa Vicata B	°C	STN EN ISO 306	250
Horľavosť			
Horľavosť	°horľav.	UL - 94	V 0 (0,8mm)
Žeravá slučka	°C	STN EN 60695-2-12	960 (3mm)

Elektrické			
Plazivé prúdy CTI, A	V	STN EN 60112	600
Vnútna rezistivita	Ohm.m	STN 34 6460	1x10 ¹⁵
Povrchová rezistivita	Ohm	STN 34 6460	1x10 ¹³
Elektrická pevnosť	kV/mm	STN EN 60243-2	70

Všeobecná charakteristika

PA 66 pre vstrekovanie vystužený 30% skleneného vlákna a retardérom horenia na nehalogénovej báze, s teplotnou odolnosťou a nehorľavosťou, podľa UL 94 dosahuje V 0 na hrúbke skúšobného telesa 0,8 mm. Použitie: elektrotechnický priemysel: ističe, kostry cievok, kryty, svorkovnice. Dodáva sa v natural a čiernej farbe.

Balenie, preprava, skladovanie

Výrobok je balený v hermeticky uzavretých hrubostenných PE vreciach s obsahom 25 kg, na palete 1.000 kg obalené zmršťivou fóliou, v Big-bagu vystlanom hrubostenným PE rukávom upevnenom na palete 1.000 kg, v oktábine vystlanom hrubostenným PE rukávom upevneným na palete 1.000 kg, prípadne iné balenie na požiadanie zákazníka. Prepravuje sa v krytých dopravných prostriedkoch, zaistený pred posunutím a mechanickým poškodením. Skladuje sa v uzavretých, suchých, proti slnečnému žiareniu a tepelnému sálaniu chránených priestoroch.

POZNÁMKA:

Údaje a hodnoty sú priemerné namerané hodnoty, slúžia ako technický servis a podliehajú zmenám bez ohlásenia.

Kontakt: Oddelenie predaja;

Tel: +421 2 44 259160; fax: +421 2 44259223; E-mail: office@plastcom.sk; Url: www.plastcom.sk

Centrála:

Plastcom, spol. s r.o.
Hattalova 4, 831 03 Bratislava
Tel: 00421 2 44 259 160
Fax: 00421 2 44 259 223

Závod:

Plastcom, spol. s r.o.
Štúrova 53, 949 01 Nitra
Tel: 00421 37 77 29 419
Fax: 00421 37 77 29 418

Spoločnosť je zapísaná
v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I.,
oddiel Sro, Vložka číslo: 903/B