

Polymér	Charakteristika	Aplikácia	Kvalita	Kód výrobku
polybutyléntereftalát	PBT vystužený skleným vláknom	vstrekovanie	prvá kvalita	631000

Vlastnosti (v prírodnom prevedení pri 23°C)	Jednotka	Skúšobná metóda	Hodnota
Všeobecné			
Symbole a skratky		STN EN ISO 1043-1	PBT
Hustota	g/cm ³	STN EN ISO 1183-1	1,35
Typ plniva: GF, GB, MF, G			GF
Stabilizácia: TS, LS, K			
Modifikácia: FR, HI, MI, ME			
Farba: NA, F, BK			NA/F
Spracovateľské			
Technológia: IM, E	°C		IM
Teplota topenia DSC	°C	STN EN ISO 11357-1	200-220
Teplota taveniny	°C		250-270
Teplota formy	°C		50-80
Vstrekovací tlak	MPa		60-100
Sušenie: teplota/čas	°C/H		120/4
Obsah vody (max.)	%	STN EN ISO 3344	0,1
Index toku taveniny pri 250°C/2,16 kg	g/10 min	STN EN ISO 1133	15
Výrobné zmrštenie v smere / kolmo	%	STN EN ISO 294-4	0,6/0,8
Mechanické			
Pevnosť v ťahu	MPa	STN EN ISO 527-2	75
Ťažnosť	%	STN EN ISO 527-2	8
Modul pružnosti v ťahu	MPa	STN EN ISO 527-2	3100
Modul pružnosti v ohybe	MPa	STN EN ISO 178	3250
Pevnosť v ohybe	MPa	STN EN ISO 178	105
Rázová húževnatosť Charpy 23°C	kJ/m ²	STN EN ISO 179	85
Rázová húževnatosť Charpy -20°C	kJ/m ²	STN EN ISO 179	50
Vrubová húževnatosť Charpy 23°C	kJ/m ²	STN EN ISO 179	18
Vrubová húževnatosť Charpy -20°C	kJ/m ²	STN EN ISO 179	6
Tepelné			
Teplota priehybu pri zaťažení	°C	STN EN ISO 75-2 (A)	145
Odolnosť za tepla podľa Vicata B	°C	STN EN ISO 306	202
Horľavosť			
Horľavosť	°horľav.	UL - 94	HB
Žeravá slučka	°C	STN EN 60695-2-12	750 (3mm)

Elektrické			
Plazivé prúdy CTI, A	V	STN EN 60112	250
Vnútoraná rezistivita	Ohm.m	STN 34 6460	1x10 ¹⁵
Povrchová rezistivita	Ohm	STN 34 6460	1x10 ¹⁵
Elektrická pevnosť	kV/mm	STN EN 60243-2	23

Všeobecná charakteristika

PBT pre vstrekovanie vystužený 6% skleneného vlákna. Vyznačuje sa výbornými charakteristikami aj pri mínusových teplotách. Tavenina sa vyznačuje veľmi dobrou reológiou, čo umožňuje vyrábať aj extrémne členité výrobky so zložitou dráhou zatekania. Použitie pre automobilový, elektrotechnický a strojársky priemysel- konektory káblových zväzkov, zámky automobilových dverí, lanové tiahla, prevleky, úchyty a iné. Dodáva sa v natural a všetkých RAL farbách.

Balenie, preprava, skladovanie

Výrobok je balený v hermeticky uzavretých hrubostenných PE vreciach s obsahom 25 kg, na palete 1.000 kg obalené zmraštivou fóliou, v Big-bagu vystlanom hrubostenným PE rukávom upevnenom na palete 1.000 kg, v oktábine vystlanom hrubostenným PE rukávom upevneným na palete 1.000 kg, prípadne iné balenie na požiadanie zákazníka. Prepravuje sa v krytých dopravných prostriedkoch, zaistený pred posunutím a mechanickým poškodením. Skladuje sa v uzavretých, suchých, proti slnečnému žiareniu a tepelnému sálaniu chránených priestoroch.

POZNÁMKA:

Údaje a hodnoty sú priemerné namerané hodnoty, slúžia ako technický servis a podliehajú zmenám bez ohlásaenia.

Kontakt: Oddelenie predaja;

Tel: +421 2 44 259160; fax: +421 2 44259223; E-mail: office@plastcom.sk; Url: www.plastcom.sk

Centrála:

Plastcom, spol. s r.o.
Hattalova 4, 831 03 Bratislava
Tel: 00421 2 44 259 160
Fax: 00421 2 44 259 223

Závod:

Plastcom, spol. s r.o.
Štúrova 53, 949 01 Nitra
Tel: 00421 37 77 29 419
Fax: 00421 37 77 29 418

Spoločnosť je zapísaná
v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I.,
oddiel Sro, Vložka číslo: 903/B